

membrane **SEKURTOIT** **ELASTIKA** 1.14 MM



DIMENSIONS

- **3.05 x 30.48 m** - ref EM114-3053048
- **4.57 x 30.48 m** - ref EM114-4573048
- **6.10 x 30.48 m** - ref EM114-6103048

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

	UNITÉS	NORMES	VALEURS (tol.)
Epaisseur	mm	EN 1849-2	1.14 -5%, +10%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la traction	N/mm ²	EN 12311-2	≥ 8.0
Allongement à la rupture	%	EN 12311-2	≥300
Perméabilité à l'eau (étanchéité aux liquides)	m ³ /m ² x d	EN 14150	4.0±10-6
Résistance au poinçonnement statique	kN	EN ISO 12236	≥0.5
Pliabilité à basse température	°C	EN 495-5	≤ -45
Durabilité – Résistance aux intempéries (25 ans)	-	EN 12224	Conforme
Durabilité - Oxydation	-	EN 14575	Conforme

Norme Européenne :

EN 13361:2018 (Géomembranes – Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la construction des réservoirs et des barrages)

EN 13362:2018 (Géomembranes – Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la construction des canaux)

Les membranes Elastika dans les dimensions citées sont garanties 30 ans.

membrane **SEKURTOIT** **ELASTIKA** 1.14 MM

MEMBRANE EPDM - membrane mono-couche synthétique en caoutchouc composée d'éthylène propylène diène monomère.

SANS JOINT **JUSQU'À 6,1M** **DE LARGE ET 30,5M** **DE LONG**

Réduit considérablement le nombre de joints à réaliser **sur chantier**

Optimise le **temps** de mise en oeuvre

Surface **plane et esthétique**

ROBUSTE **DIMENSIONNELLEMENT** **STABLE**

Résiste aux **conditions climatiques extrêmes**

Résistance exceptionnelle **à l'ozone** et aux **rayons UV**

Solution d'étanchéité **durable par tous les temps**

ELASTIQUE

Souple à basses et hautes températures (**-45°C +120°C**)
Elastika résiste aux chocs et aux déchirures

Elasticité **supérieure à 300%**, absorbe les mouvements du support et les variations de température

UN CHOIX **ECOLOGIQUE**

Longévité exceptionnelle de **plus de 50 ans**

Matériau **inerte** à l'impact environnemental limité

Certificats ISO 9001 : 2015 - marquage CE

membrane **SEKURTOIT** **ELASTIKA** 1.14 MM

PRÉPARATION

Prendre garde que la toiture supporte le poids des rouleaux. Le support doit être sec, propre, dépourvu de graisses, poussières, huiles et éléments pointus.

MISE EN OEUVRE

Attendre que la membrane Elastika se relâche 30 minutes avant l'installation. Installer la membrane conformément aux prescriptions techniques et détails d'installation. Eviter tout contact avec des produits à base d'huile, graisse ou produits dérivés du pétrole.

MISE EN OEUVRE

Stocker les rouleaux dans un endroit sec, et éloignés de toutes sources de percement ou de dommages mécaniques.